



SKÖTSELINSTRUKTIONER FÄRGLACK-BEHANDLING VATTEN-BASERAD

04-12-13
SKÖTSEL2

SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR DÖRRAR:

MÅLADE DÖRRAR: Skall underhållas genom rengöring med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m. som inte fräter på målarfärgen.

Målade dörrar måste bättringslagas om det har uppstått skador i färgskiktet, detta skall göras omgående så fukt ej kan tränga in i skadan.

Efter ca 4 - 7 år kan dörren behöva ommålas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid ommålning eller bättring bör en vattenbaserad akrylatfärg avsedd för snickerier användas för att få bästa resultat. Dörren måste rengöras genom tvättning med målartvätt och slipas lätt med 120-180 papper före ommålningen. Följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer färgförpackningen för att uppnå bästa resultat.

KLARLACKADE DÖRRAR: Var observant på att kontrollera dörrens yta mot skador eller småsprickor i lacken. Uppstår detta måste dörren omedelbart bättringslackas för att inte träytan under skall ta skada. Lackning utföres lämpligast med t.ex. Beckers Laqvin Clear 55 (vattenbaserad akryllack) som påføres i 3-4 skikt tills önskad yta uppnås, mellanslipas med 180-220 papper.

Efter ca 1 - 3 år kan dörren behöva omlackas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid omlackning användes Beckers Laqvin Clear 55 (vattenbaserad akryllack) som penselstrykes, följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer lackförpackningen för att uppnå bästa resultat.

Dörren måste rengöras och slipas lätt med 180 papper före omlackningen.

LASERADE DÖRRAR: Skall underhållas genom rengöring med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m. som inte fräter på lasyren.

Laserade dörrar måste bättringslagas om det har uppstått skador eller sprickor i ytskiktet, detta skall göras omgående så fukt ej kan tränga in i skadan.

Efter ca 2 - 4 år kan dörren behöva omlaseras beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid omlasering eller bättring användes en vattenbaserad ofärgad lasyr, för att nå ett bättre resultat pigmenterad lasyren svagt i den kulör som dörren har, detta tillhandahåller alla välsorterade färghandlare. Följ noga de instruktioner från färgleverantören som medföljer lasyrförpackningen för att uppnå bästa resultat. Dörren måste rengöras och slipas lätt med 180 papper före omlaseringen.

OBEHANDLADE ELLER OLJADE DÖRRAR: Skall omgående, i samband med montering (helst före) oljas eller grundmålas och toppbehandlas med vattenbaserad färg eller lasyr för att skydda dörren på bästa sätt. Det är viktigt att dörren behandlas på både ut och insidan vid samma tillfälle. Dörren bör behandlas minst 3 ggr i följd, och utföras allt efter färgleverantörens instruktioner.

ÖVRIGT: Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.